

# ВЕОЉИН MULTIBAT



## Хидраулично везиво HV 10 према SRPS B.C1.010:1997

Хидраулично везиво за добијање квалитетних малтера за зидање и малтерисање.

**састав:** портланд цементни клинкер, гипс, кречњак и адитиви

### особине везива

- омогућује продужену обрадивост малтера
- без брзог губитка воде у малтеру
- добро пријањање на све врсте подлога
- мања запреминска маса малтера
- добра термо-изолациона својства (малтер је отпоран на дејство мрза)
- без појаве пукотина у малтеру
- без „знојења“ зидова







### препоручује се за:

- справљање малтера за зидање носивих и преградних зидова
- израду грубог и финалног слоја код унутрашњег и спољашњег малтерисања

## техничке карактеристике везива:

	јед	SRPS В.С1.010:1997	ENV 413-1:2004	Просечне вредности
Стандардна конзистенција	%	Није дефинисано	Није дефинисано	25,8-27,5
Увучени ваздух	%	8-22	8-22	13-17
Почетак везивања	Min	≥90	≥90	180-280
Чврстоћа на притисак после 28 дана	MPa	≥5	≥5 ≤ 15	7-14

## препоруке за справљање малтера:

	Беоџин MULTIBAT	Песак	kg Multibata / m³ малтера
Малтер за зидање	1 × 	3,5 × 	300
Унутрашње малтерисање	1 × 	3 × 	340
Спољашње малтерисање	1 × 	2,5 × 	400



## испорука производа и начин складиштења:

- Производ се испоручује у врећама од 40kg, сложеним на палетама и са заштитном фолијом
- Најдуже препоручено складиштење је 90 дана од дана паковања
- Складиштити у сувој просторији, заштићено од влаге. Уколико се Мултибат чува на отвореном, вреће држати положене на суву палету и прописно покривене како би се спречили атмосферски утицаји.

## савети за безбедну употребу:

- Упозорење: МОЖЕ ДА ИЗАЗОВЕ ИРИТАЦИЈУ ОЧИЈУ, КОЖЕ И ДИСАЈНИХ ПУТЕВА.
- Држати ван домашаја деце – Спречити додир са очима, кожом и дисајним органима.
- Користити одговарајућу заштитну опрему: заштитне рукавице, наочаре, одело и маску за прашину.
- Прва помоћ: у случају појаве здравствених сметњи приликом употребе цемента, потражити лекарску помоћ. Код контаминације ока, прво га добро испрати чистом водом, а након тога обавезно потражити лекарску помоћ. Код иритације коже, испрати водом и сапуном, а затим намазати заштитном кремом. Код инхалације напустити контаминирано место, обавезно користити заштитну маску. Код контаминације усне дупље, уста добро испрати водом, уколико дође до повраћања обавезно потражити лекарску помоћ.



◀ Најновије информације о овом производу можете пронаћи на нашем сајту.

Наведене информације су дате на основу постојећих знања и искустава у погледу особина производа и препоручене примене. Вредности и својства дата у табелама су типична и приближна. Информације наведене у техничком листу не представљају гаранцију произвођача по питању препоручене примене производа. Произвођач задржава право измена без најаве.

Lafarge BFC  
Trg BFC 1, 21300 Beočin  
021-874-100  
[www.lafarge.rs](http://www.lafarge.rs)

