

БЕОЋИН STANDARD



Портланд-композитни цемент PC 35M (V-L) 32.5R (CEM II/B-M(V-L)32.5R) према Правилнику о квалитету цемента

Портланд-композитни цемент са мешаним додатком летећег пепела и кречњака који се одликује брзим прираштајем чврстоћа. Препоручује се за справљање свих врста бетона и малтера код изградње индивидуалних стамбених објеката као и код изградње пословно-стамбених објеката мањих габарита.

састав: портланд цементни клинкер 65-79%
мешани додаток летећег пепела и кречњака 21-35%
гипс и минерална пунила 0-5%

особине цемента

- добро задржавање конзистенције
- брз прираштај чврстоћа

препоручује се за:

- справљање малтера за зидање и малтерисање
- стабилизацијски слој код израде путева
- справљање бетона за израду темеља и носивих и неносивих бетонских конструкција (зидови, плоче, стубови и греде)
- израду стаза и платоа
- све остале бетоне са умереним захтевима за отпорност на агресивне средине

техничке карактеристике цемента:

| | јед | Услови Правилника | Просечне вредности |
|---------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|
| Стандардна конзистенција | % | Није дефинисано | 27,0-29,0 |
| Почетак везивања | min | ≥75 | 200-300 |
| Чврстоћа на притисак после 2 дана | MPa | ≥10 | 15,0-19,0 |
| Чврстоћа на притисак после 28 дана | MPa | ≥32.5 ≤52.5 | 39,0-45,0 |



сертификат о праћењу квалитета:

Квалитет се прати у складу са Правилником о квалитету цемента (Сл. Гласник РС бр 34/2013).

испурука цемента и начин складиштења:

- Цемент се испоручује у врећама од 25 и 50kg, сложеним на палетама и са заштитном фолијом
- Најдуже препоручено складиштење је 60 дана од дана паковања
- Складиштити у сувој просторији, заштићено од влаге. Уколико се цемент чува на отвореном, вреће држати положене на суву палету и прописно покривене како би се спречили атмосферски утицаји.

савети за безбедну употребу:

- Упозорење: МОЖЕ ДА ИЗАЗОВЕ ИРИТАЦИЈУ ОЧИЈУ, КОЖЕ И ДИСАЈНИХ ПУТЕВА.
- Држати ван домаћаја деце – Спречити додир са очима, кожом и дисајним органима.
- Користити одговарајућу заштитну опрему: заштитне рукавице, наочаре, одело и маску за прашину.
- Прва помоћ: у случају појаве здравствених сметњи приликом употребе цемента, потражити лекарску помоћ. Код контаминације ока, прво га добро испрати чистом водом, а након тога обавезно потражити лекарску помоћ. Код иритације коже, испрати водом и сапуном, а затим намазати заштитном кремом. Код инхалације напустити контаминирано место, обавезно користити заштитну маску. Код контаминације усне дупље, уста добро испрати водом, уколико дође до повраћања обавезно потражити лекарску помоћ.



Најновије информације о овом цементу можете пронаћи на нашем сајту.

Наведене информације су дате на основу постојећих знања и искустава у погледу особина производа и препоручене примене. Вредности и својства дата у табелама су типична и приближна. Информације наведене у техничком листу не представљају гаранцију произвођача по питању препоручене примене производа. Произвођач задржава право измена без најаве.

Lafarge BFC
Trg BFC 1, 21300 Beočin
021-874-100
www.lafarge.rs

LAFARGE